

Изд. № 9-88



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10596—77

Издание официальное

Цена 3 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed skins of alpine hare.
Specifications

**ГОСТ
10596-77***

Взамен
ГОСТ 10596-63

ОКП 89 7563

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 июня 1977 г. № 1553 срок введения установлен

с 01.01.79

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта
от 31.08.83 № 4107 срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные нестриженые, некрашеные и крашеные шкурки зайца-беляка.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением меха головы или пластом с удалением меха головы и симметрично расправлены.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкая, чистая и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Волосяной покров должен быть чистый, прочесанный, рассыпчатый, у крашеных шкурок однотонно окрашенный и блестящий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Шкурки с разрывами, дырами, плешинаами, вытертым волосом должны быть вычищены без нарушения их симметричности.

Вставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание январь 1984 г. с Изменением № 1,
утвержденным в августе 1983 г. (ИУС № 12-83).

© Издательство стандартов, 1984

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, допускается не вычинивать, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60, 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80, без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 20—25 на 5 см длины шва.

Швы должны быть расправлены.

Высота шва должна быть не более 1 мм.

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани для шкурок хромового дубления, %, не менее:	
некрашеных	0,6
крашеных	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани, %	12,0—17,0
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	65
pH водной вытяжки к кожевой ткани	3,5—7,0
Нагрузка при разрыве целых шкурок, Н (кгс), не менее	20,0 (2)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0

1.8. Размеры шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Размер	Площадь шкурок, дм ²
Крупный	Св. 10,0
Средний	Св. 6,5 до 10,0
Мелкий	Св. 4,0 до 6,5

1.7.—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	некрашеных	крашеных
Первый	Полноволосый, рослый с густым белым, кремоватым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелковистой остью по хребту и череву. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос	Полноволосый, рослый с густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким белым, желтоватым или синеватым пухом и с легкой бусой остью	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом
Третий	Половолосый, низкий и редкий с бусой остью. Пух белого, желтого или синего цвета	Половолосый, низкий и редкий

1.10. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группа		
	первая	вторая	третья
1. Швы, общей длиной к длине шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0
2. Дыры, пленшины, вытертый волос, от общей площади шкурки, %	До 2,0	2,1—4,0	4,1—6,0
3. Битая ость, от общей площади шкурки, %	Не допускается	До 25	До 50

Примечания:

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

2. Пороки, расположенные на расстоянии не более 2 см от края, не учитываются.

1.11. На пикурках не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы «первая» — более двух различных пороков этой группы в половинном размере каждый;

на шкурках группы «вторая» — более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы «третья» — более двух различных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различных пороков группы «первая».

1.12. При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкурки переводят в следующую низшую группу.

1.13. Оценку качества шкурок зайца-беляка производят в соответствии с обязательным приложением.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14. Художественно-эстетические показатели шкурок должны соответствовать баллам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Предел оценки, баллы, для шкурок	
	высшей категории качества	первой категории качества
Качество отделки полосяного покрова	16—14	16—13
Колористическое оформление полосяного покрова	10	10—9
Качество отделки кожевой ткани	14—12	14—10

1.15. Сумма баллов для шкурок высшей категории качества должна быть не менее 38.

1.16. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требованиям первого сорта, группы «первая».

По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцам, утвержденным Государственной аттестационной комиссией.

Утвержденные образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

1.14.—1.16. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

2.2.—2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 938.5—68.

3.5. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.6. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение нагрузки при разрыве целых шкурок — по ГОСТ 22596—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Определение устойчивости окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.9. Площадь шкурок, выделанных трубкой, определяют умножением длины, измеряемой от середины между ушными раковинами до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине длины шкурок.

Площадь шкурок, выделанных пластом, определяют умножением длины, измеряемой от середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую посередине шкурки. Результаты округляют до первого десятичного знака.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должна быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по размерам

крупный — 1

средний — 2

мелкий — 3

по сортам

первый — 1

второй — 2

третий — 3

по группам

первая — 1

вторая — 2

третья — 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Оценка качества выделанных меховых шкурок зайца-беляка в процентах

Сорт			Группа			Размер		
первый	второй	третий	первая	вторая	третья	Крупный	средний	мелкий
100	85	60	100	80	60	100	75	50

При мечание. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы, должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта группы «первая» крупного размера.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 25.05.84 Подп. в печ. 19.09.84 0,5 п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,38 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2841

Изменение № 2 ГОСТ 10596—77 Шкурки зайца-беляка выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.88 № 1631

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.6 исключить.

Пункт 1.7. Таблицу 1 дополнить примечанием: «Примечание. Нормы массовой доли окиси хрома и несвязанных жировых веществ даны в пересчете на абсолютно сухое вещество».

(Продолжение см. с. 280)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10596—

УДК 67
ГОС

Пункты 1.14—1.16 исключить.

Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 938.5—68 на ГОСТ 26129—84.

Пункт 3.9 дополнить абзацем: «Измерение линейных размеров шкурок проводят металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или рулеткой по ГОСТ 7502—80 с ценой деления 1 мм».

(ИУС № 9 1988 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 10596—77 Шкурки зайца-беляка выделанные. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3556

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Наименование стандарта и вводную часть после слов «зайца-беляка» дополнить словами: «и зайца-русака».

Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции:

«Skins of hare white and hare grey dressed. Specifications».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а (после п. 1.1):

«1.1а. Шкурки зайца-беляка характеризуются шелковистым волосяным покровом белой, кремовой или слегка синеватой окраски по всей площади шкурки.

Шкурки зайца-русака характеризуются слегка волнистым волосяным покровом серо-голубой или бело-серо-голубой окраски разной интенсивности с большим или меньшим овалом каштановой окраски по хребту. Бока и черево белые или серо-желтые».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5. Разрывы на шкурке должны быть зашиты без изменения ее конфигурации».

Пункт 1.9. Таблицу 3 изложить в новой редакции (см. с. 18).

Пункт 1.10. Таблица 4. Примечание 1 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.17:

«1.17. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 10596—77)

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	некрашеных	крашеных
Первый	Полноволосый с развивающимися направляющими и остьевыми волосами и густым пухом или со слегка поредевшими остьевыми волосами на боках и огузке. На шкурках зайца-беляка допускается незначительное количество редко разбросанных темных остьевых волос	Полноволосый, рослый с густым пухом
Второй	Менее полноволосый с недостаточно развивающимися направляющими и остьевыми волосами и менее густым пухом, особенно на боках и шейной части. На шкурках зайца-беляка допускается наличие легкой бусой ости на хребте и боках, на шкурках зайца-русака — наличие остатка летних волос на череве и душке	Менее полноволосый с менее густым и высоким пухом
Третий	Полуволосый, низкий и редкий. На шкурках зайца-беляка допускается наличие бусой ости на боках и шейной части, на шкурках зайца-русака — наличие рыжих летних волос на боках, душке, загривке	Полуволосый, низкий, редкий

на кожевую ткань каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по размерам	по сортам	по группам
крупный — 1	первый — 1	первая — 1
средний — 2	второй — 2	вторая — 2
мелкий — 3	третий — 3	третья — 3».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Приемка»

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10:

«3.10. Площадь пороков, указанных в пп. 2 и 3 таблицы 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74».

(ИУС № 2 2001 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 10596—77 Шкурки зайца-беляка выделанные. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3556

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Наименование стандарта и вводную часть после слов «зайца-беляка» дополнить словами: «и зайца-русака».

Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции:

«Skins of hare white and hare grey dressed. Specifications».

Раздел I дополнить пунктом — 1.1а (после п. 1.1):

«1.1а. Шкурки зайца-беляка характеризуются шелковистым волосяным покровом белой, кремовой или слегка синеватой окраски по всей площади шкурки.

Шкурки зайца-русака характеризуются слегка волнистым волосяным покровом серо-голубой или бело-серо-голубой окраски разной интенсивности с большим или меньшим овалом каштановой окраски по хребту. Бока и черево белые или серо-желтые».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5. Разрывы на шкурке должны быть зашиты без изменения ее конфигурации».

Пункт 1.9. Таблицу 3 изложить в новой редакции (см. с. 18).

Пункт 1.10. Таблица 4. Примечание 1 исключить.

Раздел I дополнить пунктом — 1.17:

«1.17. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 10596—77)

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	некрашеных	крашеных
Первый	Полноволосый с развивающимися направляющими и остьевыми волосами и густым пухом или со слегка поредевшими остьевыми волосами на боках и огузке. На шкурках зайца-беляка допускается незначительное количество редко разбросанных темных остьевых волос	Полноволосый, рослый с густым пухом
Второй	Менее полноволосый с недостаточно развивающимися направляющими и остьевыми волосами и менее густым пухом, особенно на боках и шейной части. На шкурках зайца-беляка допускается наличие легкой бусой ости на хребте и боках, на шкурках зайца-русака — наличие остатка летних волос на череве и душке	Менее полноволосый с менее густым и высоким пухом
Третий	Половолосый, низкий и редкий. На шкурках зайца-беляка допускается наличие бусой ости на боках и шейной части, на шкурках зайца-русака — наличие рыжих летних волос на боках, душке, загривке	Половолосый, низкий, редкий

на кожевую ткань каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по размерам	по сортам	по группам
крупный — 1	первый — 1	первая — 1
средний — 2	второй — 2	вторая — 2
мелкий — 3	третий — 3	третья — 3».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Приемка»

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10:

«3.10. Площадь пороков, указанных в пп. 2 и 3 таблицы 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74».

(ИУС № 2 2001 г.)