



Размеры, мм

Типо-раз-мер	Код ОКП	D	d	d ₁	b	b ₁	l	r	Масса 1000 шт., кг
1	75 9558 1001 00	10	7,0	5	3,0	2,6	5	1,3	1,1
2	75 9558 1002 10	14	10,5	8		3,2		1,6	1,3
3	75 9558 1003 09	20	16,5	14	6,0	4,2	8	2,1	1,5
4	75 9558 1004 08	27	23,5	21	6,5	5,2	9	2,6	2,1
5	75 9558 1005 07	31	27,0	24	5,5	4,2	7	2,1	3,0
6	75 9558 1006 06	33	29,5	27	6,5	6,2	9	3,1	3,4
7	75 9558 1007 05	38	36,0	33					4,4
8	75 9558 1008 04	48	44,5	41					5,1
9	75 9558 1009 03	54	47,5	44					5,7

3. Материал: отливка из АЛ11 ОСТ 1 90021-79, допускается изготавливать из листа марки АМцМ по ГОСТ 21631-76 или из трубы Д1Т по ГОСТ 18475-82.

4. Литейный уклон - 1°.

5. Предельные отклонения литейных размеров - по ОСТ 1 41154-72, класс точности 2.

6. Технические требования к качеству отливок - по ОСТ 1 80020-75.

7. Предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Ан.Окс.нхр*.

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

* По действующему отраслевому документу.

Лит. изм.

№ изв.

1

7225

2

7771

3

8951

4

9035

5

10855

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2272

10. Таблица соответствия футорок по настоящему стандарту футоркам по нормам 2298А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения футорки типоразмера 5:

Футорка 5-ОСТ 1 11860-74

Лит.зм.	
№ изв.	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2272

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	7225	<i>Woff</i>	18.04.79	1.01.79г
2	1,2	-	5	-	7771	<i>Woff</i>	21.9.79	1.01.80г
3					8957			
4					9035			
5	1,2,4	-	-	-	10255	<i>Woff</i>		